

Häftprimer

Produktbeskrivning

Vattenbaserad metallgrundfärg, som ger optimal vidhäftning och rostskydd. Produkten är snabbtorkande och kan övermålas med färger baserade både på vatten och lösningsmedel.

Användning

Används ute och inne på järn, stål, fabrikslackerad plåt, aluminium, zink och varmförzinkat järn.



Underlag

Underlaget skall vara rent, torrt och fast.

Applicering

Mattslipa blanka och målade ytor.

Tvätta noggrant med Yunik Målartvätt, så att all smuts, fett och olja är borta.

Ta bort ev påväxt med Yunik Fasadvätt Beväxning.

Skölj efter med rent vatten. Använd ev högtryckstvätt.

Det är viktigt att skölja med rent vatten efter tvättning för att få bort rester av rengöringsmedel.

Rör om före användning.

Måla 2 ggr med pensel, rulle eller spruta.

Viktigt att färdigbehandla med täckfärg inom 2 veckor.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svält, frostfritt och väl tillsluten

Skyddsutrustning: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.

Tekniska data

Glans	5;Matt
Densitet (kg/l)	1.3
Torrhalt: Vikt %	55
Torrhalt: Vol %	44
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	2
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Skall inte förtunnas
VOC-MAX (g/l)	10
Rengöring av verktyg osv.	Penseltvätt

Nuvarande TDS version

juli 2021

Ersätter TDS version

april 2011