

# Roller Spackel

## Produktbeskrivning

Lätt mellanfint rullspackel för torra rum. Tack vare sin speciella konsistens kan den appliceras med långhårig målarrulle. Fyller och utjämnar hål, sprickor och repor. Ger en lättslipad yta.



## Märkningar



Name: 10 L



## Användning

Används inomhus till fläck- och bredspackling av betong, lättbetong, puts, gipsskivor och tidigare målade ytor i torra utrymmen.

## Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

## Applicering

Spikar, skruvar och tejp tas bort från ytan.

Applicera med långhårig rulle.

Rullen fuktas med vatten innan användning

Fördela spackelmassan jämnt med rullen på hela ytan och eftersläta sedan med bredspackel.

När spackelmassan är torr, slipas eventuella ojämnheter bort.

Ta bort slipdamm.

Grunda med förankringsgrund innan vidare behandling med t ex målning, tapet, väv eller filt.

Tänk på att ventileras när du har spacklat.

## Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga spackel från verktygen innan rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten

# Tekniska data

Produkttyp	Spackel- och fogmassa
Kulör (spackel)	Ljusgrå
Densitet (kg/l)	1.10
Torrhalt: Vikt %	55
Torrhalt: Vol %	50
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /litr.)	1
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luffuktighet	Max. luffuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Emission jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m <sup>2</sup> h efter 28 dagar)	86
Vidhäftning på betong (Mpa)	0,63
Skickttjocklek (max mm)	4
Kornstorlek (max mm)	0,2
Utspädning	Skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

## Nuvarande TDS version

december 2021

## Ersätter TDS version

juli 2021