

Reflexfri Takfärg 2

Produktbeskrivning

Matt takfärg med fantastisk täckförmåga. Ger ett vackert och helt enhetligt tak utan flammighet och reflexer, även i starkt släpljus. Har väsentligt bättre egenskaper än de flesta takfärger vid bättringsmålning.

Märkningar



Name: Vit



Användning

Används till tak, inomhus.

T ex betong och puts. På gipsskivetak med och utan glasfilt, där det inte ställs krav på slitstyrka och tvättbarhet. Speciellt lämplig till rum med stort ljusinfall.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Rengör med målartvätt.

Grunda med förankringsgrund om underlaget smetar av sig eller är sugande.

Måla 1-2 gånger med pensel, rulle eller spruta.

Tänk på att ventileras, när du har målat.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svält, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

| | |
|--|------------------------------------|
| Glans | Helmatt;2 |
| Densitet (kg/l) | 1.43 |
| Torrhalt: Vikt % | 56 |
| Torrhalt: Vol % | 36 |
| Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.) | 8 |
| Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning | Min. +10°C |
| Luftfuktighet | Max. luftfuktighet 80 % RH. |
| Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar) | 1 |
| Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar) | 4 |
| Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar) | 28 |
| Emission jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h efter 28 dagar) | 230 |
| Tvättbarhet enligt EN-13300/ISO-11998 | Class 2 |
| Utspädning | Vatten, ska normalt inte förtunnas |
| Rengöring av verktyg osv. | Vatten och tvål |

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

juli 2021