

Putsfärg Plus

Produktbeskrivning

Utvändig fasadfärg som ger en robust och mycket väderbeständig yta. Extra lång hållbarhet. Baserad på silikonemulsion. Ytan får en självrengörande effekt då smuts har svårt att få fäste. Ger ett optimalt skydd mot vatteninträngning, te x vid ett slagregn. Lätt att rengöra och underhålla. Hämmar påväxt av alger och mögel på ytan.



Användning

Används till nya och tidigare målade mineraliska underlag utomhus. Till exempel puts, slammad puts, lättbetong, frostbeständigt tegel och kc-puts. Får ej användas på liggande ytor där risken för vattenfällor förekommer.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast

Applicering

Tvätta bort alger och mögel med fasadtvätt beväxning.
Rengör tidigare behandlade ytor med fasadtvätt extra.
Löst sittande puts skrapas till fast underlag, hål och sprickor lagas med repafiller ute.
Kritande och sugande underlag grundas med putsgrund.
Applicera Yunik Putsfärg PLUS 1-2 gånger med pensel, rulle eller spruta.

Tips

Undvik direkt sol, regn och stark vind vid applicering.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Densitet (kg/l)	1.5
Torrhalt: Vikt %	60
Torrhalt: Vol %	44
Almindelig sträckförmåga (m ² /litr.)	7
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luffuktighet	Max. luffuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	12
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

maj 2021