

Rödfärg

Produktbeskrivning

Yunik Rödfärg är en slamfärg framställd enligt gammal, svensk tradition. Färgen tillåter underlaget att andas och den konserverar träet på ett naturligt sätt. Hämmar påväxt av alger och mögel på ytan.

Användning

Används till nytt, grovsågat och ohyvlat trä, samt till tidigare rödfärgsmålade ytor.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Vid ommålning avlägsnas alla lösa flagor och gammal färg med stålborste, alt. högtryckstvätt inställd på lågt tryck (för att undvika fuktinträngning).

Avlägsna smuts med fasadtvätt extra och eventuell påväxt med fasadtvätt bevaxning.

Låt träet torka efter tvätt, träet får ej hålla högre fuktkvot än 20 % vid målning.

Nytt trä grundas med rödfärg förtunnad med 10-20 % vatten.

Färgen omröres noga före målning.

Appliceras med pensel i tunna skikt för att undvika krackelering.

Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning: Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningskydd.



Tekniska data

Glans	Matt;2
Densitet (kg/l)	1.26
Torrhalt: Vikt %	50
Torrhalt: Vol %	36
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	4
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

maj 2021