

# Rostprimer

## Produktbeskrivning

Alkydbaserad specialgrundfärg till metallytor. Ger extremt gott skydd mot rost. Är snabbtorkande och kan övermålas med färger baserade både på vatten och lösningsmedel.

## Användning

Används inom- och utomhus på järn, stål, fabriksmålad plåt m m. Tränger bra in i porösa ytor och kan därför även användas på järn som avrensats manuellt.

## Underlag

Underlaget skall vara rent, torrt och fast.

## Applicering

Mattslipa blanka och målade ytor.  
Tvätta noggrant med Yunik Målartvätt, så att all smuts, fett och olja är borta.  
Ta bort ev påväxt med Yunik Fasadvätt Beväxning.  
Skölj efter med rent vatten. Använd ev högtryckstvätt.  
Det är viktigt att skölja med rent vatten efter tvättning för att få bort rester av rengöringsmedel.  
Rör om före användning.  
Måla 2 ggr med pensel, rulle eller spruta.  
Manuellt avrensat stål skall alltid målas med pensel på första skiktet.  
Viktigt att färdigbehandla med täckfärg inom 2 veckor.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl tillsluten



## Tekniska data

Glans	5;Matt
Densitet (kg/l)	1.3
Torrhalt: Vikt %	79
Torrhalt: Vol %	55
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	1
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Lacknafta

### Nuvarande TDS version

december 2021

### Ersätter TDS version

juli 2021