

# Yunik Pro Takfärg Iso 2\_10 L

## Produktbeskrivning

Matt takfärg med isolerande egenskaper.

## Användning

Används till tidigare målade tak inomhus.

På betong, puts, tapet, glasfiberväv och filt i vardagsrum, entré, kontor, kök, tvätttrum, företagslokaler och butik.



## Underlag

Grunden ska vara ren, torr, fast och hållbar.

## Behandling

Ta bort löst material och färg genom rengöring och slipning.

Avlägsna smuts, sot, fett och kritande material vid rengöring.

Hårda, jämna ytor slipas matta och grundas efter behov.

Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.

Absorberande och porösa underlag grundas med Förankringsgrund.

Måla 1-2 gånger.

## Applicering

Tidigare målade ytor ska tvättas med grundrengöringsmedel.

Spackla och fyll ev sprickor och hål.

Grunda med förankringsgrund, om underlaget smetar eller suger mycket.

Måla 1-2 gånger med pensel, rulle eller spruta.

Tänk på att ventileras när du har målat.

## Förväntat resultat

Matt yta. Enhetlig struktur med låg glans.

Tål rengöring med vatten och avtorkning med fuktig trasa.

Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

De isolerande egenskaperna minskar om färgen brytas.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svält, frostfritt och väl tillsluten

**Skyddsutrustning:** Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningskydd.

# Tekniska data

Glans	Helmatt;2
Densitet (kg/l)	1.47
Torrhalt: Vikt %	62
Torrhalt: Vol %	45
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	6
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Tvättbarhet enligt EN-13300/ISO-11998	Class 1
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

## Nuvarande TDS version

juli 2021

## Ersätter TDS version

oktober 2019