

Yunik Pro Väggfärg Iso 7 Vägg og Tak_10 L

Produktbeskrivning

Matt väggfärg med isolerande egenskaper.

Användning

Används till tidigare målade väggar inomhus.

På betong, puts, tapet, glasfiberväv och filt i vardagsrum, entré, kontor, kök, tvätttrum, företagslokaler och butik.



Underlag

Grunden ska vara ren, torr, fast och hållbar.

Behandling

Ta bort löst material och färg genom rengöring och slipning.

Avlägsna smuts, sot, fett och kritande material vid rengöring.

Hårda, jämna ytor slipas matta och grundas efter behov.

Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.

Absorberande och porösa underlag grundas med Förankringsgrund.

Måla 1-2 gånger.

Applicering

Tidigare målade ytor ska tvättas med grundrengöringsmedel.

Spackla och fyll ev sprickor och hål.

Grunda med förankringsgrund, om underlaget smetar eller suger mycket.

Måla 1-2 gånger med pensel, rulle eller spruta.

Tänk på att ventileras när du har målat.

Förväntat resultat

Matt yta. Enhetlig struktur med låg glans.

Tål rengöring inklusive punktrensning med mjuk borste, vatten och tygtrasa.

Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

De isolerande egenskaperna minskar om färgen brytas.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Skyddsutrustning: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.

Tekniska data

Produkttyp	Grundfärg
Glans	Matt;7
Densitet (kg/l)	1.47
Torrhalt: Vikt %	62
Torrhalt: Vol %	45
Almindelig sträckförmåga (m ² /litr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luffuktighet	Max. luffuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	6
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Tvättbarhet enligt EN-13300/ISO-11998	Class 1
Utspädning	Vatten, ska normalt inte förtunnas
VOC-MAX (g/l)	10
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

juli 2021

Ersätter TDS version

mars 2020