

Pro Fönsterfärg

Produktbeskrivning

Fönsterfärg speciellt tillverkad för målning av fönster ut- och invändigt men kan även användas till andra snickerier utvändigt. Hämmar tillväxt av mögel och svamp på ytan av färdigbehandlingen.



Användning

Används till nytt eller tidigare behandlat trä utomhus.
Speciellt lämplig till fönster och dörrar.
Kan också användas på korrosionsskyddat järn och metall.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Avlägsna påväxt med fasadvätt beväxning.
Rengör tidigare behandlat trä med fasadvätt extra.
Blanka ytor mattslipas.
Nytt trä grundas med Yunik Pro Primer Alkyd Emulsion.
Järn förbehandlas med rostskyddande färg.
Omröres före målning.
Appliceras med pensel eller roller.
Bäst hållbarhet får man genom att påföra Yunik Pro Fönsterfärg 3 gånger.
Efter ca. 8 timmars tork kan fönstret stängas på glänt.

OBS!

PVC-tätninglistor kan på grund av mjukgöringsmedlet klibba fast.
Fabriksbehandlade ytor provstryks för bedöma vidhäftningen.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning: Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningskydd.

Tekniska data

Produkttyp	Träskydd, täckande
Glans	Halvblank;40
Densitet (kg/l)	1.03
Torrhalt: Vikt %	48
Torrhalt: Vol %	35
Almindelig sträckförmåga (m ² /litr.)	6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luffuktighet	Max. luffuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten
VOC-MAX (g/l)	10
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

maj 2021

Ersätter TDS version

april 2018